

Warringtonfire Frankfurt GmbH  
Industriepark Höchst, C369  
D-65926 Frankfurt am Main  
Germany

T : +49 (0) 69 506089-445  
F : +49 (0) 69 506086-43  
E : info.frankfurt@warringtonfire.com  
W : www.warringtonfire.com

warringtonfire  
Proud to be part of  element

## **Prüfbericht Nr. 200842**

**zur Beantragung eines vorgeschriebenen Verwendbarkeitsnachweises  
vom 25.09.2020**

**Auftraggeber:** Verotex Industries  
Edisonweg 3  
5466 AR Veghel  
Netherlands

**Auftragsdatum:** 03.09.2020  
**Datum der Probenahme:** keine offizielle Probenahme durch einen Beauftragten  
von Warringtonfire Frankfurt GmbH  
**Eingang der Proben:** 04.09.2020  
**Datum der Prüfungen:** 16.09.2020 + 18.09.2020

### **Auftrag**

Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 (Mai 1998)

### **Beschreibung / Bezeichnung des Prüfgegenstandes**

Produktname: XFR - Re-Juvenate

### **Beschreibung der zugrunde liegenden Prüfverfahren**

DIN 4102 Teil 1 (Mai 1998)

Dieser Prüfbericht ersetzt nicht den erforderlichen bauaufsichtlich geforderten Verwendbarkeitsnachweis. Er dient lediglich zu seiner Erstellung.



## 1. Beschreibung des Probenmaterials

### 1.1 Angaben des Auftraggebers:

Produktname:	XFR - Re-Juvenate
Prüfseite:	Fabric is rolled with face side in
<u>Proben- / Materialbeschreibung:</u>	
Main Components:	100% Polyester inherent FR
Thickness:	0.780 mm
Grossweight:	335 g/m <sup>2</sup>
Intended end use of product:	curtains/draperies, accessories, bed covering

### 1.2 Bei der Probenvorbereitung durch Warringtonfire Frankfurt GmbH festgestellte Werte:

Material:	Gewebe
Farbe:	hellgrau
Dicke:	0,77 mm
Flächengewicht:	337 g/m <sup>2</sup>

Die Proben wurden vor der Prüfung einer 14-tägigen Klimalagerung (23°C / 50 % rel. F.) unterzogen.

## 2. Versuchsergebnisse

### 2.1 Brandschachtprüfung nach DIN 4102-1

Probe A: Material in Produktionsrichtung geprüft

Probe B: Material quer zur Produktionsrichtung geprüft.

Ergebnisse der Brandschachtprüfungen Teil 1							
Zeilen Nr.		Messwerte Probenkörper					
			A	B			
1	<u>Nr. Probenanordnung gemäß DIN 4102 Teil 15, Tabelle 1</u>		1	1			
2	<u>Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante</u> Zeitpunkt <sup>1)</sup>	cm	30	30			
		min : s	00:10	00:10			
3	<u>Feststellungen an der Probenvorderseite</u> Flammen/Glimmen Zeitpunkt <sup>1)</sup>	min : s	00:04	00:04			
4	<u>Durchschmelzen / Durchbrennen</u> Zeitpunkt <sup>1)</sup>	min : s	00:08	00:07			
5	<u>Feststellungen an der Probenrückseite</u> Flammen/Glimmen Zeitpunkt <sup>1)</sup>	min : s	nein	nein			
6	<u>Verfärbungen</u> Zeitpunkt <sup>1)</sup>	min : s	nein	nein			
7	<u>Brennendes Abtropfen</u> Beginn <sup>1)</sup> Umfang	min : s	nein	nein			
8	vereinzelt abtropfendes Probenmaterial		nein	nein			
9	stetig abfallendes Probenmaterial		nein	nein			
10	<u>Brennend abfallende Probenteile</u> Beginn <sup>1)</sup>	min : s	nein	nein			
11	vereinzelt abfallende Probenteile		nein	nein			
12	stetig abfallendes Probenmaterial		nein	nein			
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden(max.)</u>	min : s	nein	nein			
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes / abfallendes Material</u> Zeitpunkt <sup>1)</sup>	min : s	nein	nein			
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an der Probe <sup>1)</sup>	min : s	nein	nein			
16	<u>Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Versuchsabbruchs <sup>1)</sup></u>	min : s	nein	nein			

<sup>1)</sup> Zeitpunkt ab Versuchsbeginn

Ergebnisse der Brandschachtprüfungen Teil 2						
Zeilen Nr.		Messwerte Probenkörper				
		A	B			
17 18 19 20 21	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u>	min : s	nein	nein		
	Dauer		nein	nein		
	Anzahl der Proben		nein	nein		
	Probenvorderseite		nein	nein		
	Flammenlänge		nein	nein		
22 23 24 25 26 27	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u>	min : s	--/--	--/--		
	Dauer		nein	nein		
	Anzahl der Proben		nein	nein		
	Ort des Auftretens		nein	nein		
	untere Probenhälfte		nein	nein		
	obere Probenhälfte		nein	nein		
	Probenvorderseite		nein	nein		
Proberrückseite	nein	nein				
28 29 30	<u>Rauchdichte</u>					
	< 400 % x min	1	2			
	> 440 % x min					
31 32 33	<u>Restlängen</u>	cm				
	Einzelwerte		63 / 65	61 / 66		
	Mittel der Einzelversuche		61 / 63	66 / 63		
34 35	<u>Rauchgastemperatur</u>	°C				
	Maximum des Mittelwertes		120	122		
36	Zeitpunkt <sup>1)</sup>	min : s	09:05	09:51		
	Diagramm in Anlage Nr.		1	2		

<sup>1)</sup> Zeitpunkt ab Versuchsbeginn

**Bemerkung:** Da bei den durchgeführten Versuchen im Brandschacht, der Mittelwert der Restlänge > 45 cm war konnte nach DIN 4102-16 auf weitere Versuche verzichtet werden.

2.2 Aussehen der Proben nach dem Versuch:

Probe A



Probe B



**2.3 Normalentflammbarkeitsprüfung nach DIN 4102-1**

Versuche mit Kantenbeflammung ohne Hinterlegung  
Flammenangriffspunkt: untere Probenvorderkante

Längsrichtung:

Proben-Nr.	1	2	3	4	5
Entzündungszeitpunkt [s]	1	1	1	1	1
Erreichen der Messmarke (150 mm) Innerhalb 20 Sekunden	nein	nein	nein	nein	nein
Selbstverlöschen der Flamme[s]	4	7	5	5	4
Max. Flammenhöhe [mm]	30	30	30	30	30
Zeitpunkt [s]	6	4	4	4	5
Nachbrennzeit [s]	-	-	-	-	-
Nachglimmzeit [s]	-	-	-	-	-
Flammen gelöscht nach [s]	-	-	-	-	-
Rauchentwicklung (Visueller Eindruck)	geringe Rauchentwicklung				
Brennendes Abfallen bis 20 Sekunden	nein	nein	nein	nein	nein
Zeitpunkt [s]	-	-	-	-	-


**Beobachtungen:** Keine

Querrichtung:

Proben-Nr.	1	2	3	4	5
Entzündungszeitpunkt [s]	1	1	1	1	1
Erreichen der Messmarke (150 mm) Innerhalb 20 Sekunden	nein	nein	nein	nein	nein
Selbstverlöschen der Flamme[s]	5	5	7	7	6
Max. Flammenhöhe [mm]	50	50	70	70	60
Zeitpunkt [s]	4	4	6	6	5
Nachbrennzeit [s]	-	-	-	-	-
Nachglimmzeit [s]	-	-	-	-	-
Flammen gelöscht nach [s]	-	-	-	-	-
Rauchentwicklung (Visueller Eindruck)	geringe Rauchentwicklung				
Brennendes Abfallen bis 20 Sekunden	nein	nein	nein	nein	nein
Zeitpunkt [s]	-	-	-	-	-

**Beobachtungen:** Schmelzen der Proben

2.4 Aussehen der Proben nach den Kleinbrennerversuchen:



### 3. Beurteilung

Das in Abschnitt 1 Material genannte Material hat die Anforderungen an die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 (Mai 1998) erfüllt.

Die bei den Versuchen ermittelten Ergebnisse zeigen, dass das Material ebenfalls die Anforderungen an die

#### **Baustoffklasse B1**

nach DIN 4102-1 (Mai 1998) erfüllt.

#### **Besonderer Hinweis**

Das Brandversuchsergebnis gilt nur für das in Abschnitt 1 beschriebene Material, in der geprüften Farbe, Flächengewicht und Dicke in freihängender Anordnung. Der Abstand zu anderen flächigen Materialien muss  $\geq 40$  mm sein.

Eine Prüfung nach einer Bewitterung im Freien wurde nicht durchgeführt.

Im Verbund mit anderen Materialien (z.B. Beschichtungen, Hinterlegungen) kann das Brandverhalten ungünstig beeinflusst werden, so dass die o.a. Klassifizierung nicht mehr gültig ist. Das Brandverhalten des Materials im Verbund mit anderen Materialien ist nach DIN 4102-1 gesondert nachzuweisen.

Dieser Prüfbericht ersetzt nicht den erforderlichen bauaufsichtlich geforderten Verwendbarkeitsnachweis. Es dient lediglich zu seiner Erstellung.

Frankfurt, den 25.09.2020



H. Anders  
Verantwortlicher Prüfer



P. Scheinkönig  
Prüfstellenleiter Bau-PVO





Die Gültigkeit dieses Prüfberichtes endet am 17.09.2025.

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben unter den speziellen Prüfbedingungen bei der Prüfung; sie sind nicht als einziges Kriterium zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Produktes im Anwendungsfall zu verstehen. Prüfberichte dürfen ohne Zustimmung von Warringtonfire Frankfurt GmbH nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfberichtes ist nur mit Zustimmung von Warringtonfire Frankfurt GmbH zulässig.

Dieser Prüfbericht umfasst 8 Seiten und 2 Anlagen.

Anlage 1 zum Prüfbericht Nr. 200842 vom 25.09.2020

Probekörper A:



Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 200842 vom 25.09.2020

Probekörper B:

